



# Chemlease® mpp 2737

コーティング剤

目止め専用カタログ

## <特徴>

- ケムリースMPP2737は、合成木材(ケミカルウッド)、パールボード、石膏等の目止め剤として使用できます。上記商品の目止めが完了しますと、型表面硬度が上がります。
- ケムリースMPP2737には、離型効果はありません。
- ケムリースMPP2737の表面には、ケムリースシリーズの離型剤が最適です。
- ケムリースMPP2737の耐熱温度は、約200℃と高い安定性を持っています。

## <塗布面の準備>

- モールド表面をフラットな面に仕上げてください。
- モールド表面に離型剤等が残らないようにしてください。

## <塗布方法>

- 刷毛、ウエス、スプレーガン等で塗布ができます。
- モールド表面が多孔質になっているため、数回、もしくは十数回の塗布をしてください。
- モールド表面に光沢が現れ、モールド全体にケムリースMPP2737がコーティング出来たら塗布は完了です。
- 塗布間隔は、常温で30秒～1分間隔で塗布してください。

## <利点>

- ケムリースMPP2737は、非常にキュアタイムの早いコーティング剤になります。
- ケムリースMPP2737は塗布後、数時間もしくは数日後でもハジクことなく上塗りができます。
- 従来のケムリース2100及び、2193よりも光沢性が上がります。

## <取扱い>

- 使用時以外は容器を密閉してください。
- 換気の良い場所でご使用ください。
- 低温時には商品が分離する恐れがありますので、ご使用前にはよく攪拌してください。

## <安全>

- 安全に関する詳しい説明はSDSをご参照ください。
- 可燃物ですので、火花や炎に近づけないでください。
- 適切な換気装置を使用してください。