

AD レジン EP-1150

■特長

- ・ パールボード、石膏型などのコーティング用エポキシ樹脂
- ・ 安全性の高い溶剤を使用
- ・ 高硬度、耐熱性良好

■性状

製 品 名	主 剤 (A)	硬化剤 (B)	備 考
	EP-1150A	EP-1150B	
硬化色相	黄色		
外 観	透明液状	褐色透明液状	
組 成	エポキシ樹脂	変性ポリアミン類	
粘 度	50～100 mPa・s	10～50 mPa・s	25℃
消防法表示	危険物第4類 第2石油類	危険物第4類 第2石油類	
比 重	1.15	1.05	25℃
混合比	100	100	wt%
可使時間	200g スケール／3 時間		25℃
タックフリータイム	30～40 分		25℃
硬化条件	20～25℃／24 時間 （＋80℃／2 時間）		
混合物粘度	50～100 mPa・s		25℃

■硬化特性

項 目		代 表 値	備 考
硬 度	(Type-D)	84	JIS K-6253
パールボード 2 回塗布後の硬度	(Type-D)	74～76	JIS K-6253

* 記載された特性値は代表値であり、保証値ではありません。

■使用方法

主剤、硬化剤を指定の混合比で計量し、よく混合してください。
コーティング面は、ごみや埃等を除去してから刷毛塗りしてください。
3～4 回連続して塗布することにより 2～3mm 程度含浸します。

製造元：アルファ化研株式会社

愛知県日進市浅田町下小深田 6-4
TEL: 052-804-4878 FAX: 052-805-3878

販売元：株式会社フォーティス

静岡県富士市大淵 2318-49
TEL: 0545-71-1303 FAX: 0545-71-1302