

ADレジン6105A/6105Bの一般性状表

(エポキシ樹脂系成型材)

	ADレジン 6105A	ADレジン 6105B
主 成 分	エポキシ樹脂	ポリアミドアミン
外 観	茶色パテ状	白色パテ状
比 重 (25℃)	0.55	0.55
配 合 比	100重量部	100重量部
混 合 比 重	0.55 (25℃)	
可 使 時 間	60～70分 (25℃/20mm厚)	
離 型 時 間	15時間以上 (25℃/20mm厚)	
硬 化 時 間	24時間以上 (25℃/20mm厚)	
硬 度 (JIS D)	53 (25℃)	

※ 記載の数値は代表値であり規格値ではありません。